

## Unsere Holzpellets übertreffen die Normen und überzeugen durch:

- Hohe Festigkeit
- Geringen Ascheanteil
- Fachmännische Anlieferung
- Geringen Feinanteil
- Hoher Ascheschmelzpunkt

Parameter	ENplus-A1	Unsere Pellets
Durchmesser (mm)	6 (±1) oder 8 (±1)	6
Länge (mm)	$3,15 \leq L \leq 40$	$3,15 \leq L \leq 40$
Schüttdichte (kg/m <sup>3</sup> )	≥ 600	≥ 660
Heizwert (MJ/kg)	≥ 16,5	≥ 17,0
Wassergehalt (m-%)	≤ 10	6 - 7,5
Feinstanteil (m-%)	≤ 1,0	≤ 0,1
Mechanische Festigkeit (m-%)	≥ 98	≥ 98,7
Aschegehalt (m-%)	≤ 0,7	≤ 0,3
Ascheerweichungstemperatur (°C)	≥ 1200	≥ 1300
Abrieb (%)	≤ 2,05	≤ 1,7
PEFC Zertifikat		Ja